

LEONARDO

Применение. Готовая к применению долговечная пастообразная декоративная штукатурка с равномерной зернистой структурой на акриловой смоляной основе. Высокая паропроницаемость, ударная и атмосферная стойкость. Для фасадных и интерьерных отделочных работ

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны, отстающие или нестабильные слои отремонтированы или удалены. При наличии пятен и загрязнений обработать основание изолирующей грунтовкой SILKCOAT Super Primer. При фасадных работах удалить мох, плесень и т.п. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо загрунтовать кварцевой грунтовкой SILKCOAT Acrylic Primer.

Цвет Белая и тонируемая Доступные базовые цвета А и В. Колеруется в другие цвета по каталогам цветов. Для колеровки в тёмные и насыщенные тона поставляется база В. Базе В можно использовать как без колеровки так и заколерованной. Для оптимального покрытия при нанесении заколерованного финишного покрытия грунтовку необходимо колеровать в тот же цвет.

Нанесение. Хорошо размешать перед использованием и при необходимости разбавить водой, максимально на 5% от объёма. Равномерно нанести на поверхность на толщину зерна с помощью кельмы из нержавеющей стали. Далее с помощью пластмассовой кельмы придать поверхности гладкую равномерную структуру, выполняя круговые движения кельмой. Регулярно удаляйте излишки материала с инструмента. Всегда работать от «угла до угла», используя способ «мокрое по мокрому»

Расход. Зерно 1,0 мм \approx 1,9 кг/м². Фактический расход зависит от типа и структуры поверхности и метода нанесения

Время высыхания. При температуре +25⁰С и относительной влажности 65% около 6 часов. Изменение температуры, влажности и т.п. влияют на время полного высыхания

Упаковка

Пластиковые ведра 25 кг

Рекомендации. Нельзя применять в дождливую погоду и при температуре ниже +5⁰С. Для дополнительной защиты и покраски использовать специальный финишный лак SX 2005, который тонируется с минеральными пигментами. Рекомендуется клеровать лак для всей поверхность одновременно до получения однородного цвета. Данный шаг призван избегать различия цветовых гамм