

## ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

### **Область применения:**

Предназначена для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри жилых и общественных помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку: оклейку обоями, окрашивание, и др. применяется на бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, пенобетонные, гипсовые основания и кирпичную кладку.

### **Состав:**

Сухая штукатурная смесь на основе гипса, мелкофракционного наполнителя и модифицированных полимерных добавок.

### **Подготовка поверхности:**

Основание должно быть сухим, прочным и не должно подвергаться усадке и деформациям. Пористые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой.

### **Приготовление раствора:**

Для приготовления раствора ручным способом сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой. Расход воды (на 1 кг сухой смеси, литр 0,45-0,55) и перемешать до получения однородной массы в течение 2-3 минут. Перемешивать рекомендуется механическим способом при помощи низкооборотистой дрели-миксера. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Приготовленная смесь должна быть использована в течение 1 часа.

**Внимание!** При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь-вода». Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе и воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материалов. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент. Во время высыхания шпателька должна быть защищена от высоких температур и прямых солнечных лучей.

### **Нанесение и разравнивание штукатурного раствора:**

Приготовленный раствор в течение 20-30 минут после затворения наносится на поверхность кельмой или шпателем, затем выравнивается правилом. Слои нанесённой штукатурной смеси без использования штукатурной сетки на стены составляет от 5 до 30 мм, для потолков от 5 до 20 мм. В момент начала схватывания (через 50-60 минут после затворения смеси) нанесённый слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления.

### **Нанесение материала:**

При наличии перепадов более 50 мм проводят предварительное выравнивание поверхности данной штукатурки. Для этого штукатурную смесь наносят в несколько слоёв, каждый слой прокладывая штукатурной сеткой. Установка маячков для нанесения предварительно выравнивающих слоёв не требуется. Толщина каждого слоя при необходимости выравнивания значительных (более 50 мм) перепадов не должна превышать 30 мм. Перед нанесением нового слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя и обработать поверхность грунтовкой SILKCOAT Super Primer.

### **Срок хранения:**

В сухих условиях, на поддонах и в фирменной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

### **Технические характеристики гипсовой штукатурки**

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м<sup>2</sup> 9,0-9,5

Толщина слоя 5–70 мм

Жизнеспособность раствора 60 мин

Водоудерживающая способность, %, не менее 96

Время высыхания слоя толщиной от 5 мм до 30мм, не более суток 4-5

Адгезионная прочность к основанию, кгс/с м<sup>2</sup> не менее 0,50

**Сертификаты качества:**

ISO 9001 : 2008

**Примечание**

Сухие смеси могут быть различного цвета – от белого до серого, это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

**Фасовка**

1 мешок, кг 30