

ELITE

Общее описание: Декоративно-защитный материал для покрытия внутренних поверхностей на водной основе. Сделан из 100 % шелковых коконов и акриловых связующих компонентов.

Характеристики:

- Экологически чистый.
- Пожаробезопасность.
- Обеспечивает влаго-, тепло- и звукоизоляцию.
- Антистатичность.
- Воздухопроницаемость.
- Не пачкает.
- Удобен в применении.
- Можно мыть и вытирать. Для этого после полного высыхания нанести два слоя лака SX - 2000.

Место применения:

Внутренняя отделка зданий. Легко наносится на штукатурку, бетон, деревянные и гипсовые поверхности, а также окрашенные масляной и пластиковой краской. Нельзя применять на фасадах зданий, стеклянных и металлических поверхностях.

Подготовка поверхностей:

1. Поверхности, оштукатуренные цементным раствором:

- 1.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести 1 слой Silkcoat Astar.
- 1.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности необходимо подготовить перед нанесением «Silkcoat ЭЛИТ»:
 - зачистить скребком, удалить загрязнения и копоть.
 - трещины и отверстия заделать гипсом или шпаклевкой.
 - Загрунтовать - 1 слой белой алкидной краски (эмали).

2. Поверхности, оштукатуренные известью:

- 2.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести 1 слой Silkcoat Astar.
- 2.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности подготовить, как описано в пункт 1.2.

3. Известковая побелка:

- 3.1. Толстый слой извести: соскрести известь со всей поверхности и загрунтовать белой грунтовкой Silkcoat Astar.
- 3.2. Тонкий слой извести: загрунтовать белой грунтовкой Silkcoat Astar – 1 слой.

4. Окрашенные гладкие поверхности (масляная краска):

- 4.1. Соскоблить все вздутия и тщательно очистить поверхности.
- 4.2. Загрунтовать – 1 слой белой алкидной краски (эмали) с добавлением песка.

5. Гипсовое покрытие:

- 5.1. Загрунтовать - 1 слой белой алкидной краски (эмали).
- 5.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности подготовить, как описано в пункт 1.2.

6. Поверхности, оклеенные обоями:

- 6.1. Удалить обои, бумагу, зачистить поверхность наждачной бумагой.
- 6.2. Подготовить поверхность, как описано в п. 1.2.
- 6.3. Загрунтовать в зависимости от вида поверхности (белая алкидная краска или Silkcoat Astar).

7. Древесно - стружечная плита, фанера:

7.1. При наличии в стене гвоздей, шурупов, а также других мест, где может появиться ржавчина покрыть 2 слоями антикоррозийной (масляной) краской.

7.2. Загрунтовать – 1 слой белой алкидной краски (эмали).

8. Осыпающиеся, хорошо впитывающие влагу, а также поверхности, покрытие шпаклевкой на основе олифы рекомендуется загрунтовать - 1 слой белой алкидной краски (эмали).

Применение:

1. Материал находится в пакете в виде сухой массы.
2. В пластиковый таз налить воды в количестве, указанном на пакете.
3. Высыпать в таз и хорошо размешать.
4. Подождать 15 - 20 мин. Перед нанесением нужно ещё раз хорошо размешать.
5. Нанести на поверхность специальным пластиковым мастерком слоем в 1 мм.
6. Для получения моющейся поверхности после высыхания нанести при помощи валика, щетки или пульверизатора слой лака SX-2000, разведенного на 50 % водой. При необходимости можно нанести лак дважды. В этом случае первый слой разбавляется водой на 70 %, а второй на 50 %.

Рекомендации:

При применении жидких обоев стена должна быть оштукатурена от начала до конца. Нельзя оставлять работу незавершенной. Если Вы вынуждены оставить штукатурку стены незавершенной, на следующий день в первую очередь намочите последнюю высохшую соединяющую часть незавершенной штукатурки и только после этого продолжайте работу новым материалом.

Расход материала:

1 пакет покрывает 4 м².

Прочие сведения:

1. Срок хранения - 5 лет.
2. Время высыхания при + 20⁰ С 24 - 48 часов.